

ハウスクールとは


生分解性樹脂を使用した、水で希釈してハウス外面から吹付ける施設園芸用吹付型遮光材です。一旦乾燥すると雨や散水では容易に落ちず、約2～4ヶ月持続します。又、遮光材を除去したい場合には水で十分湿らせた後、高圧水洗するか、軽くこすりながら洗い流して下さい。

ハウスクールの特徴


- 自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解される生分解性樹脂と食品添加物としても使用されている炭酸カルシウムを主成分とした環境に優しい遮光材です。
- 一度乾燥してしまえばおよそ2～4ヶ月は雨等で流れ落ちません。
- 塗布後、遮光材を除去したい場合には水で十分湿らせた後、高圧水洗するか、軽くこすりながら洗い流して下さい。
- 遮光剤が太陽エネルギーを反射して、ハウス内へのエネルギー侵入を防ぐので、ハウス内温度が低下します。
- 動噴で簡単に施工出来ます。

ハウスクールのご使用方法と遮光効果

10a(1反)を30%遮光の希釈方法



+



10a(1反)に吹き付け



遮光率
約30%

付着期間：10～20週間前後

- 本遮光剤を良くかき混ぜて下さい。
- 10aに対してハウスクール1箱を50～70ℓの水で希釈して下さい。
- 希釈液を噴霧器等を用いて、乾いている被覆材に吹き付けて下さい。
- 散布中にも希釈液が沈殿しない様、時々かき混ぜて下さい。
- 希釈液全量を10aのハウス全体に吹き付けて下さい。吹き付けにムラがあっても問題ありません。太陽は動きますので、結果として約30%の遮光が得られます。

ハウスクールご使用時の注意点

- 本製品をご使用方法通りにご使用頂いた場合でも、天候、吹き付け方法、被覆材の種類、状態等により、極稀に塗布後すぐに流れ落ちたり、長期間(1年以上)取れなかったりする場合がございます。予めご了承の上、ご使用下さい。当方では一切の責任を負いかねます。
- ハウスクールを吹き付ける際は近隣の建物、車両、ハウス内の作物に遮光剤がかからない様、風向き等を十分注意した上でご使用下さい。
- 吹き付け条件により、遮光率は変動します。
- 降雨の量により付着期間は変動します。
- 被覆材の種類によっては付着効率が悪い場合があります。その際は遮光剤の量を増やして希釈率を下げして下さい。
- 付着期間を短くしたい場合には水の量を若干増やして使用下さい。但し付着効率も悪くなるのでご注意ください。
- 遮光率を上げたい場合にはハウスクールの量を増やして下さい。
- ハウスクールは、乾燥するまでに最長24時間程度を必要とします。24時間以内に降雨が予測される場合にはご使用をお控え下さい。乾燥前に降雨があると流れ落ちてしまいますので、ご注意ください。
- ハウスクール保管の際は、しっかりとフタをし、直射日光の当たらない冷暗所にて保管下さい。

内容量：13.5kg

お問い合わせはこちら

SanTerra サンテラ株式会社

本社 〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル9F
(東京営業所) TEL 03-5632-3130 FAX 03-5632-3131
北海道営業所 TEL 011-862-9335 FAX 011-862-9336
中部営業所 TEL 0532-23-2131 FAX 0532-23-2133
西日本営業所 TEL 0877-45-1509 FAX 0877-45-9506
九州営業所 TEL 0943-23-6191 FAX 0493-25-1111
南九州営業所 TEL 096-272-2300 FAX 096-273-2075

【開発協力】 JAあいち経済連 園芸部 園芸資材課
【開発元】 市場創造株式会社
【製造元】 長島特殊塗料株式会社
埼玉ペイント株式会社

2009年2月