



とうもろこしから作られた生分解性樹脂使用

施設園芸用 吹付型遮光材

# ハウスクール®

ハウスクールは自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解される生分解性樹脂と食品添加物としても使用されている炭酸カルシウムを主成分とした環境に優しい遮光材です。


## 特徴

水で希釈してハウス外面から吹付ける施設園芸用吹付型遮光剤です。  
一旦乾燥すると雨や散水では容易に落ちません。又、遮光材を除去したい場合には水で十分湿らせた後、高圧洗浄するか、軽くこすりながら洗い流して下さい。

## 10a(1反)を30%遮光の希釈方法



+



10a(1反)に吹き付け



**遮光率  
約30%**

付着期間：10~20週間前後

## 一 使用方法 (10a/30%遮光)

1. 本遮光剤を良くかき混ぜて下さい。
2. 10aに対してハウスクール1箱を50~70ℓの水で希釈して下さい。
3. 希釈液を噴霧器等を用いて、乾いている被覆材に吹き付けて下さい。
4. 散布中にも希釈液が沈殿しない様、時々かき混ぜて下さい。
5. 希釈液全量を10aのハウス全体に吹き付けて下さい。  
吹き付けにムラがあっても問題ありません。太陽は動きますので、結果として約30%の遮光が得られます。

## 一 注意事項

- ・本製品をご使用方法通りにご使用頂いた場合でも、天候、吹き付け方法、被覆材の種類、状態等により、極稀に塗布後、すぐに流れ落ちたり、長期間(1年以上)取れなかったりする場合がございます。予めご了承の上、ご使用下さい。当方では一切の責任を負いかねます。
- ・ハウスクールを吹き付ける際は近隣の建物、車両、ハウス内の作物に遮光剤がかからない様、風向き等を十分注意した上で使用下さい。
- ・ハウスクールは、乾燥するまでに最長24時間程度を必要とします。24時間以内に降雨が予測される場合にはご使用をお控え下さい。乾燥前に降雨があると流れ落ちてしまいますので、ご注意下さい。
- ・吹き付け条件により、遮光率は変動します。
- ・降雨の量により付着期間は変動します。
- ・被覆材の種類によっては付着効率が悪い場合があります。その際は遮光剤の量を増やして希釈率を下げして下さい。
- ・付着期間を短くしたい場合には水の量を若干増やしてご使用下さい。但し付着効率も悪くなるのでご注意下さい。
- ・遮光率を上げたい場合にはハウスクールの量を増やして下さい。但し、遮光期間が大幅に長くなる場合がございますので、ご注意下さい。又、早期に洗浄する場合も落としくくなりますので、ご注意下さい。
- ・遮光剤を除去したい場合には、水を十分に湿らせた後、高圧洗浄するか、軽くこすりながら洗い流して下さい。又、ハウスクールを高濃度で使用した場合には取れにくくなる場合がございますので、その際はフィルムを傷つけない様、すこし強めにこすりながら洗い流して下さい。

## (安全衛生上の注意事項)

- 取り扱い中は、下記の注意事項を守って下さい。

### 【取り扱いおよび貯蔵上の注意】

- ・取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて、防塵マスク、保護手袋、前掛け等を着用して下さい。
- ・取り扱い後は、手洗い及びうがいを十分に行って下さい。
- ・しっかりとフタをし、直射日光の当たらない0℃以上の冷暗所で保管下さい。
- ・子供の手の届かないところに保管して下さい。
- ・本来の用途以外に使用しないで下さい。

### 【緊急時および応急処置】

- ・目に入った時には、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化がある時は、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- ・容器からこぼれた時には、砂等を散布した後、処理して下さい。

本商品は日本国内での使用に限定されております。

### 【開発協力】

J A あいち経済連  
[愛知県経済農業協同組合連合会]  
〒441-8525 愛知県豊橋市西幸町字笠松111

### 【製造元】

埼玉ペイント株式会社  
〒355-0812 埼玉県比企郡滑川町大字都25-80

### 【総販売元】

市場創造株式会社  
〒330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町2-809-4  
TEL : 048-658-0660 / FAX : 048-658-0661

内容量：13.5kg